

# Fiches techniques et d'utilisation Masitic silocone spécial marbre transparent

Code article / Article No.:	
121412	

Langues / Languages:

fr

Une question, un renseignement?

Notre Centre de Relation Clients est à votre écoute au



Du lundi au vendredi de 7h15 à 17h.

Berner France
Z.I. Les Manteaux

89331 Saint-Julien-Du-Sault Cedex

Tél.: 0 810 237 637 Fax: +33 3 86 99 44 03



# FICHE TECHNIQUE

# SILICONE SPECIAL MARBRE

NOM COMMERCIAL : SILICONE SPECIAL MARBRE

**CODE ARTICLE** : 121412

#### **PROPRIETES TECHNIQUES:**

BASE	Polysiloxane
CONSISTANCE	Pâte stable
SYSTEME DE DURCISSEMENT	Par l'humidité de l'air
	2 mm/24 h (à 20°C/65%
VITESSE DE POLYMERISATION	H.R)
	Env. 5mn (à 20°C/65 %
PELLICULATION	H.R)
DURETE	25 ± 5 Shore A
DENSITE	1,25 g/ml
RESISTANCE AUX	
TEMPERATURES	60°c à +180°c
REPRISE ELASTIQUE	>80%
DEFORMATION MAXIMALE	25%
MODULE D'ELASTICITE A 100 %	0,4 N/mm <sup>2</sup>
TENSION MAXIMALE	1,4 N/mm <sup>2</sup>
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	600 % (DIN5304)

## **PRODUIT:**

Le silicone spécial marbre est un mastic silicone de jointoyage neutre monocomposant, de qualité supérieure à base de silicone.

# **CARACTERISTIQUES:**

- Pas de formation de tâches aux bords des joints (sur support poreux, comme la pierre naturel, marbre, pierre de taille, granit...)
- Très bonne applicabilité
- Couleur inaltérable et résistant aux UV
- Garde une élasticité permanente après polymérisation
- Traité fongicide

#### **SUPPORTS:**

- Nature : tous les matériaux usuels

- Condition : Propre, sec, dépoussiéré et dégraissé

- Traitement préalable : il est conseillé de faire un essai d'adhérence sur tout support

#### **CONDITIONNEMENT:**

- Teintes: transparent

- Emballage : Cartouche de 310 ml

## **MODE D'EMPLOI:**

- Application : Pistolet à main ou pneumatique

- Température d'application : + 1° c à + 30° c

- Produit de nettoyage : White spirit immédiatement après utilisation

Produit de réparation : Avec le même produit

## **MESURES DE SECURITE**:

Observer l'hygiène de travail usuelle. Porter des gants

# **DUREE DE STOCKAGE:**

12mois dans son emballage fermé dans un local sec et frais, à des températures de + 5°c à + 25 °c

# **REMARQUES**:

Chimiquement complètement neutre (pH7)

<u>Nota</u>: La présente notice constitue une information générale ; il est indispensable que chaque utilisateur vérifie préalablement l'adaptation du produit aux matériaux et aux méthodes de travail utilisées. Nos produits sont de qualités supérieures et constantes, mais ne pourraient être mis en cause du fait de leur utilisation ou de leur comportement, qui sont du domaine de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Nos services techniques sont à la disposition de chaque utilisateur pour tous renseignements.